# Sortiervorschriften Weisstanne KVZ, astrein

Alle Kriterien gelten für die Sichtseite (feiner Bandsägeschnitt):

| Zulässig: | Nicht zulässig: |
|---|---|
| **Äste:**<br>- Punktäste bis 10mm unbegrenzt<br>- festverwachsene Äste bei ca. 10% der Menge | - rindenumrandete, nicht verwachsene Äste, Durchfalläste, Astlöcher u. Fauläste<br>- ausgeschlagene Stellen auf der Sichtseite<br>- Druckholz |
| **Verförmung:**<br>- solange Verlegung gewährleistet ist<br>- Wimmerwuchs (ist typisch für Weisstanne)=> durch Lichteinfall kann ein Schattenspiel möglich sein | |
| **Risse:**<br>- Endrisse bis max. Profilbreite<br>- Haarrisse<br>- Kanten bei scharfkantiger Ausführung sind vereinzelte Ausrisse bei 10 cm Länge zu tolerieren | - nicht durchgehende Risse, durchgehende Risse, Ringschäle, Risse von der Breitseite zur Schmalseite |
| **Markröhre:**<br>- max. 3mm breit und 300mm lang wenn geschlossen | - breiter als 3mm, länger als 300mm, offene Markröhre |
| **Einschnitt:**<br>- 80% Rifts/Halbrifts | |
| **Bandsägeschnitt:**<br>- unterschiedliche Rauhigkeit, dadurch natürliches Farbspiel möglich | |
| **Maßtoleranz:**<br>- Dimensionsschwankungen von +/- 2mm sind erlaubt | |
| **Zinkung:**<br>- 15mm Zinkenlänge, Abschnittslänge 0,17-1,5m, PU verleimt<br>- Zinkung ist als offene Zinkung ausgeführt, das ist ein Qualitätsmerkmal für eine hochbelastbare Zinkung | |

In der Regel gelten die Kriterien auf 95% der Ware, dementsprechend muss Verschnitt einkalkuliert werden.